راهنمای انتخاب محصولات شرکت *رزینفام*

	تلفن‌های واحد فروش ۰۲۱-۸۸۸۸۵۹۶۲	ترکیب شیمیایی	نرم‌کن	درصد جامد (٪)	pH	MFFT (ºC)	گرانروی (cP)	رنگ داخل ساختمان	رنگ خارج ساختمان	رنگ براق	پوشش چوب	کنیتکس و پوشش بافتاری	آستری	پوشش سیلیکاتی	رنگ سیلیکونی	پوشش ترک‌پوش	پوشش انعطاف‌پذیر	چسب کاشی	ملات ساختمانی	عایق بام	عایق‌بندی دیوارهای بیرونی	آهار تکمیل موکت	آهار تکمیل فرش	چاپ پارچه	آهار پارچه	تکمیل الیاف شیشه	تکمیل منسوجات بریافت	چسب چوب	چسب کاغذ و بسته‌بندی	چسب صحافی	چسب روکش نئوپان	چسب سلفون	جوهر چاپ و ورنی	دیسپرس کننده	غلظت دهنده
افزودنی	پلی‌فام ۱۰۱	نمک سدیم پلی‌اکریلات	-	۲ ± ۲۸	۱۱–۹	–	۳۲۵ – ۱۲۵																												●	
	پلی‌فام ۱۰۳	اکریلیک	-	۰٫۵± ۲۸	۳–۲	–	۱۵>																													●
هموپلیمر وینیل استات	پلی‌فام ۳۰۰	وینیل استات	-	۱ ± ۵۰	۵–۳	+۱۴	۱۰۰٬۰۰۰ – ۷۰٬۰۰۰															●	●				●		●	○						
	پلی‌فام ۳۰۱	وینیل استات	–	۱ ± ۵۰	۵–۳	+۱۴	۱۴۰٬۰۰۰ – ۱۰۰٬۰۰۰											○									●	●	●	○						
	پلی‌فام ۳۰۲	وینیل استات	–	۱ ± ۵۰	۵–۳	+۱۴	۴٬۵۰۰ – ۱٬۵۰۰															●														
	پلی‌فام ۳۲۰	وینیل استات	+	۱ ± ۵۰	۵–۳	+۹	۹۰٬۰۰۰ – ۶۰٬۰۰۰																●						○	●	●					
	پلی‌فام ۳۲۱	وینیل استات	+	۱ ± ۴۹	۵–۳	+۴	۸۰٬۰۰۰ – ۵۰٬۰۰۰																						●							
	پلی‌فام ۳۲۴	وینیل استات	+	۱ ± ۵۰	۵–۴	+۴	۵۰٬۰۰۰ – ۲۰٬۰۰۰																●													
	پلی‌فام ۳۳۰	وینیل استات	+	۱ ± ۳۷	۵–۴	+۳	۵۰٬۰۰۰ – ۳۰٬۰۰۰																○		●				○			●				
	پلی‌فام ۳۹۵	وینیل استات	-	۱ ± ۲۰	۷–۵	۰>	۵٬۵۰۰ – ۳٬۵۰۰	●				●																								
کوپلیمر وینیل استات/اکریلیک	پلی‌فام ۴۲۰	وینیل استات/اکریلیک/VeoVa	-	۱ ± ۵۰	۵–۴	۰>	۱۲٬۰۰۰ – ۷٬۰۰۰	●	●			○									○															
	پلی‌فام ۴۲۵	وینیل استات/اکریلیک	-	۱ ± ۵۲	۵–۴	۰>	۴٬۰۰۰ – ۲٬۰۰۰	●	○			●					●		●																	
	پلی‌فام ۴۳۱	وینیل استات/اکریلیک	-	۱ ± ۵۵	۵–۴	۰>	۴٬۵۰۰ – ۲٬۵۰۰	●	●																											
	پلی‌فام ۴۴۰	وینیل استات/اکریلیک	–	۱ ± ۵۸	۵–۴	۰>	۴٬۰۰۰- ۲٬۰۰۰	●	●			●																								
	پلی‌فام ۴۵۰	وینیل استات/اکریلیک	-	۱ ± ۵۰	۵–۴	+۱۰	۱۵٬۰۰۰ – ۷٬۰۰۰																								●					
	پلی‌فام ۴۸۰	وینیل استات/VeoVa	–	۱ ± ۵۰	۷٫۵–۶٫۵	+۱۴	۱٬۰۰۰>	●	●			○									○															
	پلی‌فام ۵۱۵۰	وینیل استات/اکریلیک	-	۱ ± ۵۵	۶–۴	+۶	۷٬۰۰۰ – ۴٬۰۰۰	●	○			●						●	○																	
	پلی‌فام MTB	وینیل استات/اکریلیک	-	۱ ± ۴۰	۷–۶	۰>	۶۰ – ۳۰																	●												
کوپلیمر اکریلیک و استایرن/اکریلیک	پلی‌فام ۷۰۶	اکریلیک خود شبکه شونده	-	۱ ± ۴۶	۳–۲	+۱۹	۳۵۰ – ۵۰																			○	●									
	پلی‌فام ۷۰۷	استایرن/اکریلیک	-	۱ ± ۵۰	۹–۷	+۱۶	۵٬۰۰۰ – ۲٬۰۰۰	●	●	○		○	●	●	●						●															
	پلی‌فام ۷۰۸	استایرن/اکریلیک	-	۱ ± ۵۰	۹–۷	+۲۱	۵٬۰۰۰ – ۲٬۰۰۰	●	●	●		●	●	●	●						●															
	پلی‌فام ۷۳۵	استایرن/اکریلیک	-	۱ ± ۵۰	۸٫۵–۷٫۵	+۱۵	۵٬۰۰۰ – ۲٬۰۰۰	●	●			●	●	●	●		○	●	●																	
	پلی‌فام ۷۴۸	اکریلیک	-	۱ ± ۵۴	۹٫۵–۷٫۵	۰>	۲۰۰>									●	●			●																
	پلی‌فام ۷۶۵	استایرن/اکریلیک	-	۱ ± ۵۰	۸٫۵–۷٫۵	۰	۵٬۰۰۰ – ۲٬۰۰۰	●	●			●	●	●	●	●	●	○	●	○	●												○			
	پلی‌فام ۷۷۴	اکریلیک	-	۱ ± ۵۰	۱۰٫۵–۸٫۵	+۱۷	۱۵۰–۵۰	●	●	●	●	○	●																							
	پلی‌فام ۷۷۷	اکریلیک	-	۱ ± ۴۶	۹–۸	+۱۳	۱۵۰ – ۵۰	●	●	●	●	○	●																				○			
	پلی‌فام ۷۸۳	استایرن/اکریلیک خود شبکه	-	۱ ± ۴۰	۸–۶	۰>	۱۰۰>																	●												
	پلی‌فام PR578C	استایرن/اکریلیک	-	۲ ± ۴۶	۸٫۵–۷٫۵	+۱۲	۱٬۴۰۰ – ۱٬۰۰۰																						○						●	
	پلی‌فام PR579C	استایرن/اکریلیک	-	۲ ± ۴۶	۸٫۵–۷٫۵	+۸۵	۶۰۰–۲۰۰																												●	

● کاربرد اصلی ○ کاربرد فرعی

TB 183/102016/20